

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Электростатические свойства	Антистатическое ( $\leq 2$ kV)
Изменение линейных размеров, не более	$\leq 0.40$ %
Направление укладки	В одном направлении
Истираемость, не более	25 г/м <sup>2</sup>
Абсолютная остаточная деформация, не более	$\leq 0.10$ mm
Экоматериалы	да
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К	18,4
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП 1
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	$5 \cdot 10^{15} \Omega$
Сопротивление скольжению	Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )

Характеристика	Значение
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Экологический сертификат "Листок жизни"	да
Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более	0,4
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Вес	3000 г/м <sup>2</sup>
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	10 дБ
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)
Общая толщина	2 мм
Длина	20 м
Ширина	300 см
Толщина защитного слоя	0,70 мм
Поставка SLA	В
Тип основы	Каландровая основа
Тип покрытия по содержанию связующего	Тип I
Сопротивление скольжению	R9
Класс применения коммерческий	34
Тип дизайна	Wood
Класс пожарной опасности материала	КМ2
Класс применения промышленный	43
Тиснение	Текстура

Характеристика	Значение
Способ укладки	На клей
Дополнительный защитный слой, лак	PU Standard
Эффект обработки	Тиснение
Формат	Рулон
Класс применения коммерческий	34
Оттенок	Средний