

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|---|-----------------------|
| Изменение линейных размеров, не более | $\leq 0.40 \%$ |
| Направление укладки | Реверсивная |
| Вертикальный отскок мяча | $\geq 90\%$ |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ≤ 1.20 мм |
| Группа по дымообразующей способности | Д2 |
| Вертикальная деформация, мм | ≤ 5 |
| Группа по токсичности продуктов горения | T2 |
| Группа по воспламеняемости | B2 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП 1 |
| Тип основы (дубль) | Вспененная основа |
| Вес | 3,6 кг/м ² |
| Истираемость, мкм, не более | 60 мкм |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 20 дБ |
| Общая толщина | 4 мм |
| Длина | 20,5 мм |
| Ширина | 200 см |

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------------|------------------------|
| Толщина защитного слоя | 0,65 мм |
| Тип основы | Вспененная основа |
| Тип покрытия по содержанию связующего | Тип I |
| Класс применения коммерческий | 34 |
| Тип дизайна | Абстракция |
| Тип покрытия | Heterogeneous Vinyl |
| Класс применения промышленный | 43 |
| Тиснение | Тиснение Mineral Touch |
| Способ укладки | На клей |
| Дополнительный защитный слой, лак | Extreme Protection |
| Эффект обработки | Тиснение |
| Формат | Рулон |
| Класс применения коммерческий | 34 |
| Оттенок | Темный |
| Класс пожарной опасности материала | КМ2 |