

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|--|-----------------------|
| Изменение линейных размеров, не более | $\leq 0,20 \%$ |
| Направление укладки | В одном направлении |
| Истираемость, не более | 30 г/м ² |
| Срок службы в жилых помещениях | 10 лет |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ≤ 0.60 мм |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |
| Группа по дымообразующей способности | Д3 |
| Группа по токсичности продуктов горения | T2 |
| Группа по воспламеняемости | B3 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП 2 |

| Характеристика | Значение |
|---|-----------------------|
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более | 5.10 ¹⁵ Ω |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см ² , не более | 0,2 |
| Тип основы (дубль) | Вспененная основа |
| Вес | 2000 г/м ² |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 29°C) |
| Общая толщина | 2 мм |
| Длина | 30 м |
| Ширина | 400 см |
| Толщина защитного слоя | 0,40 мм |
| Тип основы | Вспененная основа |
| Тип дизайна | Классическое дерево |
| Класс применения бытовой | 23 |
| Класс пожарной опасности материала | КМ5 |
| Тип покрытия | Heterogeneous Vinyl |
| Тиснение | Текстура |
| Способ укладки | На клей |

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------------|---|
| Дополнительный защитный слой, лак | Титан |
| Эффект обработки | Тиснение |
| Формат | Рулон |
| Класс применения коммерческий | 31 |
| Класс применения коммерческий | 31 |
| **Толщина рабочего слоя | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |